

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ
регистрационный № РОСС RU.M704.04ЮАБ0

www.nsopb.pf, e-mail: nsopb@nsopb.ru



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ*

№ № НСОПБ.RU.ЭО.ПР.384.Н.00561

(номер сертификата соответствия)

040757

(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и
местонахождение заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «Специальные технологии». Адрес: 623704, РФ, Свердловская обл., г. Березовский, ул. Чапаева, д. 39, корп. 35. ИНН: 6673091595. ОГРН: 1026605609580. Номер телефона/факс: 8 (343) 385-87-87. Адрес электронной почты: info@specialtech.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и
местонахождение
изготовителя продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «Специальные технологии». Адрес: 623704, РФ, Свердловская обл., г. Березовский, ул. Чапаева, д. 39, корп. 35. ИНН: 6673091595. ОГРН: 1026605609580. Номер телефона/факс: 8 (343) 385-87-87. Адрес электронной почты: info@specialtech.ru.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местонахождение органа
по сертификации, выдавшего сертификат
соответствия)

ОС «НИЦ Тест» Общество с ограниченной ответственностью «НИЦ Тест». Место нахождения: 117246, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Черемушки. Научный проезд, дом 8, строение 1. Телефон + 7 (926) 834-16-93, e-mail: ooo.nicest@gmail.com. Свидетельство № НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.384

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО
ПРОДУКЦИЯ**

(информация о сертифицированной продукции,
позволяющая провести идентификацию)

Средство огнезащиты для стальных конструкций: Материал огнезащитный «Изоллат-05», выпускаемое по ТУ 20.30.22-006-59277205-2018 (См. приложение (бланк №№ 012974, 012975)).

Серийный выпуск.

**СООТВЕТСТВУЕТ
ТРЕБОВАНИЯМ**

(наименование национальных стандартов,
стандартов организаций, сводов правил,
условий договоров, на соответствие
требованиям которых проводилась
сертификация)

ГОСТ Р 53295-2009 «Средства огнезащиты для стальных конструкций. Общие требования. Метод определения огнезащитной эффективности (с Изменением N 1)». Показатели: См. приложение (бланк №№ 012974, 012975).

код ОКПД 2
20.30.22
код ТН ВЭД

**ПРОВЕДЕННЫЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ
(ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ**

Протоколы испытаний №№ ПБ/1209, ПБ/1210, ПБ/1211, ПБ/1212 от 20.08.2026 года, выданные Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «НИЦ Тест» (аттестат аккредитации № НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.384).

**ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ
ДОКУМЕНТЫ**

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации
в качестве доказательств соответствия продукции)

ТУ 20.30.22-006-59277205-2018

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 20.08.2026 по 19.08.2029

Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)
(подпись, инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

А. Ю. Бурмистров
(инициалы, фамилия)

С. Н. Рябикова
(инициалы, фамилия)

* Действие сертификата соответствия проверяется по QR-коду
в Федеральном реестре СМИ

«Общественное Министерство пожарной безопасности» www.nsopb.pf

НСОПБ

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ

регистрационный № РОСС RU.M704.04ЮАБ0

ПРИЛОЖЕНИЕ
к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ НСОПБ.RU.ЭО.ПР.384.Н.00561

012974

№

(номер сертификата соответствия)

(учетный номер бланка)

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

ОКПД 2	Наименование и обозначение продукции	Документация, по которой выпускается продукция
20.30.22	Средство огнезащиты для стальных конструкций: Материал огнезащитный «Изолат-05», нанесённое согласно инструкции:	ТУ 20.30.22-006-59277205-2018
	Материал огнезащитный «Изолат-05» толщиной сухого слоя не менее 0,85 мм (расход, установленный изготовителем - не менее 1,25 кг/м ² , без учёта технологических потерь, нанесенный согласно Технологическому регламенту на проектирование и производство работ по устройству и эксплуатации покрытия на основе огнезащитного материала «Изолат-05» на грунтовку ГФ-021 (ГОСТ 25129-2020) толщиной сухого слоя не менее 50 мкм, обеспечивает время наступления предельного состояния образца 500°С- не менее 30 минут (6-ю группу огнезащитной эффективности) при испытаниях на стальной колонне сечения профиля 14Б1 по ГОСТ 57837-2017 (приведенная толщина металла 2,4 мм).	
	Материал огнезащитный «Изолат-05» толщиной сухого слоя не менее 1,25 мм (расход, установленный изготовителем - не менее 1,95 кг/м ² , без учёта технологических потерь, нанесенный согласно Технологическому регламенту на проектирование и производство работ по устройству и эксплуатации покрытия на основе огнезащитного материала «Изолат-05» на грунтовку ГФ-021 (ГОСТ 25129-2020) толщиной сухого слоя не менее 50 мкм, обеспечивает время наступления предельного состояния образца 500°С- не менее 60 минут (4-ю группу огнезащитной эффективности) при испытаниях на стальной колонне двутаврового сечения № 25Б1 по ГОСТ 35087-2024 (приведённая толщина металла не менее 3.2 мм)	

Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)

(подпись, инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты)

(подпись, инициалы, фамилия)

А. Ю. Бурмистров

(инициалы, фамилия)

С. Н. Рябикова

(инициалы, фамилия)



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ
регистрационный № РОСС RU.M704.04ЮАБ0ПРИЛОЖЕНИЕ
к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ НСОПБ.RU.ЭО.ПР.384.Н.00561

012975

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

ОКПД 2	Наименование и обозначение продукции	Документация, по которой выпускается продукция
20.30.22	Средство огнезащиты для стальных конструкций: Материал огнезащитный «Изоллат-05», нанесённое согласно инструкции:	ТУ 20.30.22-006-59277205-2018
	Материал огнезащитный «Изоллат-05» толщиной сухого слоя не менее 1,65 мм (расход, установленный изготовителем - не менее 2,45 кг/м ² , без учёта технологических потерь, нанесённый согласно Технологическому регламенту на проектирование и производство работ по устройству и эксплуатации покрытия на основе огнезащитного материала «Изоллат-05» на грунтовку ГФ-021 (ГОСТ 25129-2020) толщиной сухого слоя не менее 50 мкм, обеспечивает время наступления предельного состояния образца 500°С- не менее 90 минут (3-ю группу огнезащитной эффективности) при испытаниях на стальной колонне двутаврового сечения № 25Б4 по ГОСТ 35087-2024 (приведённая толщина металла не менее 5,8 мм)	
	Материал огнезащитный «Изоллат-05» толщиной сухого слоя не менее 2,45 мм (расход, установленный изготовителем - не менее 3,6 кг/м ² , без учёта технологических потерь, нанесённый согласно Технологическому регламенту на проектирование и производство работ по устройству и эксплуатации покрытия на основе огнезащитного материала «Изоллат-05» на грунтовку ГФ-021 (ГОСТ 25129-2020) толщиной сухого слоя не менее 50 мкм, обеспечивает время наступления предельного состояния образца 500°С- не менее 120 минут (2-ю группу огнезащитной эффективности) при испытаниях на стальной колонне двутаврового сечения № 25Ш3 по ГОСТ 35087-2024 (приведённая толщина металла не менее 7,2 мм)	

Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)
(подпись, инициалы, фамилия)Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)А. Ю. Бурмистров
инициалы, фамилияС. Н. Рябикова
инициалы, фамилия